

コンクリート配合一覧

平成21年 4月 1日

会 社 丸文工業 株式会社
工場名 大垣生コン工場

配合設計責任者 関谷 明美

呼び強度	スランブ (cm)	骨材寸法 (mm)	セメントの 種類	水セメント比 (%)	空気量 (%)	細骨材率 (%)	示 方 配 合 (kg/m ³)					
							水	セメント	細骨材	粗骨材	AE減水剤	AE剤
18	5	40	BB	65	4.5	48.0	147	227	915	1006	1.816	0.014
18	8	25	BB	65	4.5	49.0	161	248	907	958	1.984	0.015
18	8	40	BB	65	4.5	48.2	153	236	907	990	1.888	0.014
18	12	40	BB	65	4.5	48.3	160	247	897	974	1.976	0.015
21	5	40	BB	59	4.5	46.9	144	244	892	1024	1.952	0.015
21	8	25	BB	59	4.5	47.8	158	268	881	977	2.144	0.016
21	8	40	BB	59	4.5	47.0	150	255	881	1008	2.040	0.015
21	12	25	BB	59	4.5	47.9	165	280	868	961	2.240	0.017
21	12	40	BB	59	4.5	47.0	157	267	868	993	2.136	0.016
24	8	25	BB	55	4.5	47.1	154	280	868	990	2.240	0.017
30	12	25	BB	47	4.5	45.1	156	332	809	1001	2.656	0.020
30	12	40	BB	47	4.5	44.4	148	315	811	1032	2.520	0.019
30	15	25	BB	47	4.5	47.0	161	343	832	953	2.744	0.021
30	15	40	BB	47	4.5	46.3	153	326	837	985	2.608	0.020
18	5	40	N	68	4.5	48.7	150	221	931	995	1.768	0.013
18	8	25	N	68	4.5	49.7	164	242	923	948	1.936	0.015
18	8	40	N	68	4.5	48.9	156	230	923	979	1.840	0.014
18	12	40	N	68	4.5	48.9	164	242	907	964	1.936	0.015
21	5	40	N	62	4.5	47.3	148	239	900	1016	1.912	0.014
21	8	25	N	62	4.5	48.3	162	262	892	969	2.096	0.016
21	12	25	N	62	4.5	48.3	170	275	876	953	2.200	0.016
21	12	40	N	62	4.5	47.5	162	262	876	985	2.096	0.016
24	8	25	N	57	4.5	47.4	158	278	874	985	2.224	0.017
24	8	40	N	57	4.5	46.6	150	264	874	1016	2.112	0.016
30	8	25	N	49	4.5	45.5	154	315	829	1008	2.520	0.019
30	15	25	N	49	4.5	47.4	167	341	837	945	2.728	0.020
30	15	40	N	49	4.5	46.6	159	325	840	977	2.600	0.020
40	8	25	N	39	4.5	41.9	153	393	738	1040	3.144	0.024